



BRAAS	COROTOP	DÖRKEN	DUPONT	KLÖBER	MARMA	MDM	TOPFOL
Divoroll Universal+	Corotop X-tream	Delta-Maxx	Tyvek Pro	Permo Easy H	Dachowa 3MA	AquaTec 115	Topfol
polipropylen i polietylen, cztery warstwy	polipropylen, trzy warstwy	dwie warstwy, włóknina i powłoka poliuretanowa	HDPE i polipropylen	polipropylen, trzy warstwy	polipropylen, trzy warstwy	polipropylen, trzy warstwy	polipropylen, trzy warstwy
nie jest podawany	3000	256	3000	1200	2000	1650/4000	2000
160	180	190	128	125	115	115	125
0,03	0,02	0,15	0,015	0,03	0,004	0,015	0,018
3000	6000	1500	2000	2500	2000	2000	5000
4	3	2,5	4	4	3	3	4
tak	tak	tak	tak	tak	tak	nie	tak
zakład 10 cm	taśmy do łączenia zakładów	taśmy, zszywki lub zintegrowany pas klejący w opcji PLUS	taśma, także zintegrowana z membraną	zszywki i systemowe taśmy klejące	podstawowe - na zakład	taśma klejąca, także zintegrowana z membraną (Aqua Tec 115T)	taśma Topstik
-40/+80	-40/+95	-40/+80	-40/+100	-40/+80	-40/+120	-40/+80	-40/+95
1,5 x 50	1,5 x 50	1,5 x 50	1,5 x 50	1,5 x 50	1,5 x 50 lub 1,5 x 25	1,5 x 50	1,5 x 55
8,75	5,50	-	6,62	7,49	5,60	-	5,70

producent

nazwa produktu

materiał

paroprzepuszczalność w ciągu 24 godzin (g/m<sup>2</sup>)

gramatura (g/m<sup>2</sup>)

współczynnik Sd (m)

powst. przemywanie słupa wody (mm)

dopuszczalna ekspozycja na promienie UV (miesiące)

możliwość układania na deskowaniu (tak/nie)

sposób łączenia pasów membrany

odporność na działanie temperatury (st. C)

szerokość x długość rolki (m)

orientacyjna cena brutto (zł/m<sup>2</sup>)

\* cena brutto obowiązująca w dniu zamknięcia numeru